

## METALLIC SOAPS / DRIERS

TYPE		APPEARANCE	METAL CONTENT (%)	DENSITY 25% c (G/CC)	VISCOSITY 25°C (CPOISE)
Lead Octoate <sup>20</sup>	20 %	Yellow liquid	20 ± 0,5	± 1,03	8 max.
	24 %		24 ± 0,5	± 1,08	12 max.
	30 %		30 ± 0,5	± 1,23	35 max.
	32 %		32 ± 0,5	± 1,29	105 max.
	36 %		36 ± 0,5	± 1,41	120 max.
	38 %		38 ± 0,5	± 1,46	200 max.
Lead naphthenate	20 %	Yellow liquid	20 ± 0,5	± 1,03	14 max.
	24 %		24 ± 0,5	± 1,08	20 max.
	30 %		30 ± 0,5	± 1,23	40 max.
	32 %		32 ± 0,5	± 1,29	110 max.
	36 %		36 ± 0,5	± 1,41	130 max.
Cobalt octoate	6 %	Dark violed liquid	6 ± 0,1	± 0,96	10 max.
	8 %		8 ± 0,1	± 0,99	30 max.
	10 %		10 ± 0,2	± 1,02	110 max.
	12 %		12 ± 0,2	± 1,07	1500 max.
Cobalt Naphthenate	6 %	Dark violed liquid	6 ± 0,1	± 0,96	10 max.
	8 %		8 ± 0,1	± 1	30 max.
	10 %		10 ± 0,2	± 1,04	150 max.
	12 %		12 ± 0,2	± 1,07	1600 max.
Manganese Octoate	6 %	Brown liquid	6 ± 0,1	± 0,92	50 max.
	8 %		8 ± 0,1	± 0,96	220 max.
	10 %		10 ± 0,2	± 1,01	1400 max.
Manganese Naphthenate	6 %	Brown liquid	6 ± 0,1	± 0,92	60 max.
	8 %		8 ± 0,1	± 0,96	240 max.
	10 %		10 ± 0,2	± 1,01	1500 max.
Calcium Octoate	4 %	Light yellow liquid	4 ± 0,1	± 0,88	36 max.
	5 %		5 ± 0,1	± 0,91	50 max.
	10 %		10 ± 0,2	± 0,92	200 max.
Calcium Naphthenate	4 %	Light yellow liquid	4 ± 0,1	± 0,88	36 max.
	5 %		5 ± 0,1	± 0,91	50 max.
Zinc Octoate	5 %	Light yellow liquid	5 ± 0,1	± 0,85	8 max.
	8 %		8 ± 0,1	± 0,9	10 max.
	12 %		12 ± 0,1	± 0,97	40 max.
	18 %		18 ± 0,2	± 1,04	210 max.
Zinc Naphthenate	5 %	Light yellow liquid	5 ± 0,1	± 0,85	10 max.
	8 %		8 ± 0,1	± 0,9	20 max.
	12 %		12 ± 0,1	± 0,97	50 max.
	18 %		18 ± 0,2	± 1,04	250 max.

## METALLIC SOAPS / DRIERS

TYPE		APPEARANCE	METAL CONTENT (%)	DENSITY 25% c (G/CC)	VISCOSITY 25°C (CPOISE)
Zirconium Octoate	12 %	Light yellow liquid	12 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,99	13 max.
	18 %		18 $\pm$ 0,2	$\pm$ 1,1	80 max.
Zirconium Naphthenate	12 %		12 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,99	25 max.
	18 %		18 $\pm$ 0,2	$\pm$ 1,1	100 max.
Copper Nahpthenate	5 %	Green liquid	5 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,96	12 max.
	8 %		8 $\pm$ 0,2	$\pm$ 1,04	17 max.
Potassium Octoate	10 %	Yellow liquid	10 $\pm$ 0,5	$\pm$ 0,97	900 max.
	15 %		15 $\pm$ 1,0	$\pm$ 1,03	2500 max.
Natrium Octoate	3 %	Light yellow liquid	3 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,87	75 max.
	5 %		5 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,92	150 max.
Natrium Naphthenate	3 %	Light yellow liquid	3 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,087	250 max.
	5 %		5 $\pm$ 0,2	$\pm$ 0,92	300 max.
Lithium	2 %	Yellow liquid	2 $\pm$ 0,1	$\pm$ 0,9	350 max.